

# ポリマーセメント系不陸調整材 リフレフルフラット

## リフレフルフラットとは

リフレフルフラットとは、高機能性特殊粉末樹脂及び特殊短繊維をプレミックスした、ポリマーセメント系コンクリート不陸調整材です。  
コンクリート同等以上の強度を有し、躯体との付着にも優れるため、ジャンカ部の表面処理、型枠撤去後の段違い処理、各種シート工法の不陸調整材として最適です。

## リフレフルフラットの特長

- 簡便な混練作業**  
 施工現場において、所定量の水と混練するだけで、品質の安定したポリマーセメントモルタルを製造することができます。
- 優れた施工性**  
 2mm程度の薄付け施工が可能で、天井面で最大10mm、壁面において最大15mmの施工ができ、左官仕上げ性にも優れ、良好な仕上げ面が得られます。
- 安定した強度**  
 4週で45N/mm<sup>2</sup>以上の圧縮強度と、2.0N/mm<sup>2</sup>程度の付着強度を有し、安定した強度を発現します。
- 高いひび割れ抵抗性**  
 高機能性特殊短繊維により、乾燥や衝撃などに対して高いひび割れ抵抗性を示します。
- 優れた付着性**  
 高機能性特殊粉末樹脂により、既設コンクリートに対して優れた付着性を発揮し、躯体との一体化が図れます。
- 優れた耐久性**  
 主成分である特殊無機系材料により、長期間にわたって安定した性能を発揮し、耐久性、耐候性に優れています。

### 取り扱い上の注意

- 本製品は強いアルカリ性を呈し、目、鼻、皮膚等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。
- 作業時には、保護手袋、防塵マスク、防塵眼鏡等を必ず着用して下さい。
- 目に入った場合は、きれいな水で十分に洗眼し、直ちに専門医の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、きれいな水で十分に洗い流して下さい。



荷姿：  
25kg紙袋入り

※平成19年4月より「スミセフルフラット」から製品名を変更いたしました。仕様・物性等は従来と変更ありません。  
※荷姿は製造の都合等により予告無く変更する場合がありますので予めご了承下さい。

### 標準配合

	リフレフルフラット	水	練り上がり量	標準施工厚み
1袋 配合	25 kg (1袋)	4.25±0.25 kg	約14.4 ℓ	天井面 2～10mm
1m <sup>3</sup> 配合	1750 kg (70袋)	297.5±17.5 kg	約1000 ℓ	壁面 2～15mm

### 物性値の一例

項目	材齢	試験値	試験方法
混練配合	—	17.0%	水/リフレフルフラット重量比
フロー値 (mm)	20℃	0分 182 30分 173 60分 164	JIS R 5201に準拠
単位容積質量	—	2.03	JIS A 1171に準拠
凝結時間	20℃	始発 2 : 05 終結 4 : 50	JIS R 5201に準拠
圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	20℃	1日 15.3 7日 37.2 28日 47.1	JIS R 5201 セメントの物理試験方法に準拠
曲げ強度 (N/mm <sup>2</sup> )	20℃	1日 3.5 7日 6.4 28日 8.1	JIS R 5201 セメントの物理試験方法に準拠
付着強度 (N/mm <sup>2</sup> )	20℃	7日 1.4 28日 2.5	建研式簡易引張り試験装置

※上記のデータは代表値であり、品質保証値ではありません。

## 施工方法

### 下地処理

1. 下地コンクリートの浮き、脆弱部、レイタンス、油類などを除去します。
2. 鉄筋部分は錆を落とし、防錆材などによる防錆処理(注1)を行います。
3. 下地コンクリートを十分に水洗いし、湿潤状態に保ちます。水洗いが不可能な場合は下地をエアブロー等で良く清掃し、プライマー処理(注2)を行って下さい。

(注1) 当社製品「α防錆ペースト」をお勧めします。  
(注2) 当社製品「リフレトリート」をお勧めします。

### 材料の混練

配合表を目安にモルタルミキサーを用い3分間以上混練します。

※外気温、水温、練り上がり温度、湿度等により、可使用時間、施工性が変わるため、施工性の確認を行いながら、規定水量の範囲内で混練水量を調整します。

※練り上がった材料は30～45分以内に使い切して下さい。

### 施工

1. コンクリート下地表面の水引を確認します。
2. 左官によるコテ塗りを行う場合は3～5mm厚みでしごき塗りをを行い、追っかけて10mm程度の塗り厚で塗り上げて下さい。塗り厚が15mm以上の場合は先に塗り付けた材料がしまってから塗り重ねて下さい。
3. モルタルポンプによる吹付けを行う場合、一度に可能な最大施工厚さは壁面で30mm、天井面で約20mmです。これを超える場合は数回に分けて施工して下さい。

### 打ち継ぎ

リフレフルフラットの打ち継ぎ間隔は下地の指触硬化(しまり)を目安とします。

参考：リフレフルフラットの打ち継ぎ間隔の目安

冬期 外気温5～15℃	標準 外気温16～25℃	夏期 外気温26℃以上
4～6時間以上	2～3時間以上	1～2時間以上

打ち継ぎが翌日以降になる場合は、打ち継ぎ面に水打ちを行う、もしくは当社製品「リフレトリート」を100g/m<sup>2</sup>を目安に噴霧器等を用い塗布して下さい。

### 養生

施工後は、直射日光や風等が当たらないようにシート養生等を行って下さい。又、寒冷時には、保温養生を行って下さい。

## 施工写真



①施工前



②下地処理



③清掃



④プライマー塗布



⑤不陸調整



⑥完了

使用および取扱いの前に、当製品の安全データシート(SDS)をお読みください。  
本カタログの記載内容については、予告無しに変更する場合がありますので、予め御了承願います。

## 住友大阪セメント株式会社 建材事業部

東京 〒102-8465 東京都千代田区六番町6番地28  
大阪 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-4(アクア堂島東館15F)  
札幌支店 〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目(札幌HSビル10F)  
東北支店 〒980-6003 仙台市青葉区中央4-6-1(住友生命仙台中央ビル(SS30)3F)  
北陸支店 〒920-0849 金沢市堀川新町2-1(井門金沢ビル7F)  
名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19(住友生命名古屋ビル3F)  
四国支店 〒760-0033 高松市丸の内4-4(四国通商ビル6F)  
広島支店 〒732-0827 広島市南区稲荷町4-1(広島稲荷町NKビル7F)  
福岡支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-2-5(紙与博多ビル8F)

電話 03(5211)4752 Fax 03(3221)5624  
電話 06(6342)7704 Fax 06(6342)7708  
電話 011(241)3901 Fax 011(221)1017  
電話 022(225)5251 Fax 022(266)2516  
電話 076(223)1505 Fax 076(223)0193  
電話 052(566)3202 Fax 052(566)3273  
電話 087(851)6330 Fax 087(822)6870  
電話 082(577)7645 Fax 082(577)7646  
電話 092(481)0186 Fax 092(471)0530

本製品に関するお問い合わせ・ご用命は