

製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名

低炭素・フィルコンTF

試験成績値

| 試験項目 | 試験条件 | 単位 | 試験値 | 規格値 |
|----------|------------------------------------|-------------------|------|---------|
| コンシステンシー | JSCE-F541-1999に準ずる | 秒 | 9.5 | 8.0±2.0 |
| ブリーディング | JSCE-F542-1999に準ずる | % | 0 | 0 |
| 圧縮強度 | 3日 JSCE-G505-1999に準ずる 7日 28日 | N/mm ² | 32.5 | 25.0以上 |
| | | | 48.2 | |
| | | | 53.2 | 45.0以上 |
| 膨張収縮率 | 1日 JSCE-F542-1999に準ずる 3日 7日 | % | 0.42 | 7日で収縮せず |
| | | | 0.42 | |
| | | | 0.43 | |

備考