

製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材開発部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 かんたんボカシ剤

試験項目	試験条件	単位	規格値
可使時間	JIS R 5201に準ずる	分一秒	1-00~5-00
曲げ強さ	1時間 1日	JIS R 5201に準ずる	N/mm ² 0.5以上 2.0以上
圧縮強さ	1時間 1日	JIS R 5201に準ずる	N/mm ² 3.0以上 8.0以上

備考

本試験成績値は、かんたんボカシ剤の主原料である特殊セメントの試験成績値です。

可使時間は JIS R 5201 に示されている凝結時間に準じて測定した始発時間です。

強さはW/C=65%、S/C=2のモルタルで試験した値です。