

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 バラストパッカー

試験項目	試験条件	単位	規格値
流動性	JSCE-F541	秒	4.0±1.0
圧縮強度 2時間	JSCE-G505	N/mm <sup>2</sup>	10.0以上
膨張収縮率 7日	JSCE-F522	—	7日で収縮せず

備考