

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名

セメフォースミルク

試験項目	試験条件	単位	規格値
ブリーディング	JSCE-F533に準ず	%	0
圧縮強度	1日 JSCE-G505に準ず	N/mm <sup>2</sup>	25.0以上
	28日		50.0以上
曲げ強さ	1日 JIS R 5201に準ず	N/mm <sup>2</sup>	3.5以上
	28日		7.0以上

備考