

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建設部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 ライオンGRLC-J(W)

試験項目	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	kg/L	1.40~1.70
フロー	JIS A 1171に準ずる	mm	150~210
圧縮強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	25.0以上
曲げ強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	4.5以上

## 備考

試験条件;水材料比22% 5°C恒温室。遅延剤の添加なし。

## 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 ライオンGRLC-J(S)

試験項目	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	kg/L	1.40~1.70
フロー	JIS A 1171に準ずる	mm	150~210
圧縮強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	25.0以上
曲げ強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	4.5以上

### 備考

試験条件;水材料比22% 20℃恒温室、湿度80%以上。遅延剤の添加なし。