

製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建設部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名

リフレグラウトP

試験項目	試験条件	単位	規格値
流動性	JSCE-F 541に準ず	秒	8.0±2.0
ブリーディング	JSCE-F 522	%	0
圧縮強度 28日	JSCE-G 505に準ず	N/mm ²	30.0以上

備考