

## 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名

ライオンシスイ101

試験項目	試験条件	単位	規格値
可使時間	JIS R 5201 (凝結始発)	秒	30~90
ペースト温度	1分	℃	20.0以上

### 備考

可使時間は0℃の水を使用し、シスイ:水 = 10:3 のペーストの試験値です。

ペースト温度は0℃の水を使用し、シスイ:水 = 10:3. 25 のペースト温度の試験値です。

## 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 ライオンシスイ105

試験項目	試験条件	単位	規格値
密度	JIS R 5201に準ずる	(g/cm <sup>3</sup> )	2.98±0.05
可使時間	JIS R 5201に準ずる	分-秒	1-00~5-00
曲げ強さ	1時間 1日 7日	JIS R 5201に準ずる	N/mm <sup>2</sup> 0.5以上 2.0以上 3.0以上
圧縮強さ	1時間 1日 7日	JIS R 5201に準ずる	N/mm <sup>2</sup> 3.0以上 8.0以上 12.0以上

### 備考

可使時間は JIS R 5201 に示されている凝結時間に準じて測定した始発時間です。

強さはW/C=65%、S/C=2のモルタルで試験した値です。

## 製品規格表



住友大阪セメント株式会社

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名

ライオンススイ115

試験項目	試験条件	単位	規格値
密度	JIS R 5201に準ずる	(g/cm <sup>3</sup> )	2.98±0.05
可使時間	JIS R 5201に準ずる	分	10~40
曲げ強さ	2時間	N/mm <sup>2</sup>	1.0以上
	1日		2.0以上
	7日		3.0以上
圧縮強さ	2時間	N/mm <sup>2</sup>	3.0以上
	1日		8.0以上
	7日		12.0以上

### 備考

可使時間は JIS R 5201 に示されている凝結時間に準じて測定した始発時間です。

強さはW/C=65%、S/C=2のモルタルで試験した値です。