

製品規格表



住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 安心補修スティック

試験項目	試験条件	単位	規格値
可使時間	JIS R 5201に準ず	分一秒	1-00~5-00
曲げ強さ	JIS R 5201に準ず	N/mm^2	0.5以上
1時間			2.0以上
1日			
圧縮強さ	JIS R 5201に準ず	N/mm^2	3.0以上
1時間			8.0以上
1日			

備考

本試験成績値は、安心補修スティックの主原料である特殊セメントの試験成績値です。

可使時間は JIS R 5201 に示されている凝結時間に準じて測定した始発時間です。

強さはW/C=65%、S/C=2のモルタルで試験した値です。