

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 α 防錆ペースト

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
フロー値	JASS15M-103に準ずる	mm	110 \pm 20
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	kg/m ³	1.80 \pm 0.10
曲げ強度	7日 JIS A 1171に準ずる	N/mm ²	4.0以上
圧縮強度	7日 JIS A 1171に準ずる	N/mm ²	10.0以上

備考

試験値は、 α 防錆ペーストパウダー:リフレ α :水=18:1.08:3.4(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。

