

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社



建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel.03-5561-7152

製品名 フィルコンTF, 低炭素フィルコンTF, 防塵・フィルコンTF

試験項目	試験条件	単位	規格値
コンシステンシー	JSCE-F541-1999に準ずる	秒	8.0±2.0
ブリーディング	JSCE-F542-1999に準ずる	%	0
圧縮強度	JSCE-G505-1999に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	3日 25.0以上
			28日 45.0以上
膨張収縮率	JSCE-F542-1999に準ずる	%	7日で収縮せず
凝結時間(始発-終結)	ASTM-C403Tに準ずる	時間	1:00 - 10:00

備考