

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部  
東京都千代田区六番町6-28 tel.03-5211-4752



製品名 ライオンGRLC(普通)W

試験項目	試験条件	単位	規格値
硬化体比重	水中置換法	(-)	1.90±0.10
圧縮強さ	7日 JIS R 5201 (20℃) 28日 に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	20.0以上 24.0以上
曲げ強さ	7日 同上	N/mm <sup>2</sup>	5.0以上

### 備考

試験値は、A材:C材:水 = 25:1.65:2.3(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部  
東京都千代田区六番町6-28 tel.03-5211-4752



製品名 ライオンGRLC(普通)S

試験項目	試験条件	単位	規格値
硬化体比重	水中置換法	(-)	1.90±0.10
圧縮強さ	7日 JIS R 5201 (20℃) 28日 に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	20.0以上 24.0以上
曲げ強さ	7日 同上	N/mm <sup>2</sup>	5.0以上

### 備考

試験値は、A材:C材:水 = 25:1.65:2.3(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部  
東京都千代田区六番町6-28 tel.03-5211-4752



製品名 ライオンGRLC(軽量)W

試験項目	試験条件	単位	規格値
硬化体比重	水中置換法	(-)	1.55±0.15
圧縮強さ	7日 JIS R 5201 (20℃) 28日 に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	20.0以上 24.0以上
曲げ強さ	7日 同上	N/mm <sup>2</sup>	5.0以上

### 備考

試験値は、B材:C材:水 = 15:1.65:1.9(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部  
東京都千代田区六番町6-28 tel.03-5211-4752



製品名 ライオンGRLC(軽量)S

試験項目	試験条件	単位	規格値
硬化体比重	水中置換法	(-)	1.55±0.15
圧縮強さ	7日 JIS R 5201 (20℃) 28日 に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	20.0以上 24.0以上
曲げ強さ	7日 同上	N/mm <sup>2</sup>	5.0以上

### 備考

試験値は、B材:C材:水 = 15:1.65:1.9(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部  
東京都千代田区六番町6-28 tel.03-5211-4752



製品名 ライオンGRLC-C材

試験項目	試験条件	単位	規格値
粘度	BM型No.1×60rpm	mPa・s	300以下
全固形分	ホットプレート法	%	45.0±1.5
pH	JIS K 6833に準ずる	—	8.5±1.5
比重	JIS K 6833に準ずる	—	1.00±0.10
外観	JIS A 6203に準ずる	—	乳白色懸濁液 (粗粒子、異物、 凝固物がないこと)

### 備考

[品質を保証する条件]5～40℃雰囲気の内保管を原則とする。

[注意事項]凍結させないこと。直射日光下で長期保管しないこと。