

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名

リフレモルセットD

### 試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	g/cm <sup>3</sup>	1.45±0.20
ミンスランプ値	JIS A 1171に準ずる	(mm)	30以上
凝結 始発	JIS A 1171に準ずる (始発針使用)	時一分	1時間以上
曲げ強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	8.0以上
圧縮強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	35.0以上
磨耗量	JIS K 7204 磨耗輪H22に準ずる	g	4.0g以下
透水性	JIS A 6203に準ずる	g	1.5g以下
硬化収縮	JIS A 6203に準ずる	%	0.075%以下
付着強さ 28日	JIS A 6909に準ずる	N/mm <sup>2</sup>	1.5以上

※強度試験の値は練り上げた材料に、液体消泡剤を添加した後、成型した供試体の結果です。  
付着強さ、透水性はリフレタフボンドをプライマーとして使用した場合の試験結果です。