

製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 リフレモルセットF

試験項目	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	g / cm^3	2.15±0.10
圧縮強さ 28日	JIS R 5201に準ずる	N / mm^2	20.0以上
曲げ強さ 28日	JIS R 5201に準ずる	N / mm^2	6.0以上
付着強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N / mm^2	1.0N/mm ² ⁽¹⁾
接着耐久性 28日	JIS A 1171に準ずる	N / mm^2	1.0N/mm ² ⁽¹⁾

備考

試験値は、SP材：水 = 25：4.00（重量比）で練り混ぜたモルタルの値です。

(1) モルタル基板は湿潤状態。付着試験供試体は湿度65%で28日養生。