


製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5241-4752



製品名

ニューファンコートEX

試験項目	試験条件	単位	規格値
コンシステンシー	JSCE-F-521(P漏斗)に準ずる	秒	10.0~13.0
圧縮強さ	1日 JIS R 5201に準ずる	N/mm ²	15.0以上
曲げ強さ	3日 同上	N/mm ²	4.0以上

備考

水/ニューファンコート = 45%

EVA系再乳化型粉末樹脂配合です。