

製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名

ノンクレーブ

試験項目	試験条件	単位	規格値
密度	JIS R 5201に準ずる	g/cm^3	2.9以上
比表面積	JIS R 5201に準ずる	cm^2/g	6000以上
圧縮強さ 24時間	JIS R 5201に準ずる	N/mm^2	60.0以上

化学成分

種別	Ig.loss	SO ₃
管理値	2以下	50以上

備考

圧縮強さは、標準砂/セメント = 1、W/C = 0.35、ノンクレーブ = C×8%のモルタルで4×4×16の供試体を作製し、80℃で4時間の蒸気養生を行った24時間圧縮強度です。

製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名

ノンクレーブ

試験項目	試験条件	単位	規格値
密度	JIS R 5201に準ずる	g/cm^3	2.9以上
比表面積	JIS R 5201に準ずる	cm^2/g	6000以上
圧縮強さ	24時間	N/mm^2	60.0以上
	7日		70.0以上

化学成分

種別	Ig.loss	SO ₃
管理値	2以下	50以上

備考

圧縮強さは、標準砂/セメント = 1、W/C = 0.35、ノンクレーブ = C×8%のモルタルで4×4×16の供試体を作製し、80℃で4時間の蒸気養生を行った24時間及び7日圧縮強度です。