

製品規格表

住友大阪セメント株式会社
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



製品名 リフレモルセットM

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
硬化体比重	水中置換法	(-)	2.10±0.10
圧縮強さ	1時間 JIS A 1108(φ5×10)	N/mm ²	5.0以上
	28日 JIS A 1171 20°C に準ずる		45.0以上
曲げ強さ	JIS A 1171 20°C に準ずる	N/mm ²	6.0以上

備考

試験値は、水材料比16%で練り混ぜたモルタルの値です。