

製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752



コンクリート用膨張材

製品名

S A C S

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値	
比表面積	JIS R 5201に準ずる	cm ² /g	2,000以上	
1.2mmふるい残分	JIS A 6202に準ずる	%	0.5以下	
凝結	始発	JIS R 5201に準ずる	min	60以上
		終結	hr	10時間以内
膨張性 (長さ変化率)	7日	JIS A 6202に準ずる	%	0.025以上
	28日			-0.015以上
圧縮強さ	3日	JIS A 6202に準ずる	N/mm ²	12.5以上
	7日			22.5以上
	28日			42.5以上
酸化マグネシウム	JIS R 5202に準ずる	%	5.0以下	
強熱減量	JIS R 5202に準ずる	%	3.0以下	
全アルカリ	JIS R 5202に準ずる	%	0.75以下	
塩化物イオン	JIS R 5202に準ずる	%	0.05以下	