

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 ジェットセメントNEXT

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
硬化時間 終結	JIS R 5201に準ず	分	25以上
圧縮強度 3時間	JIS R 5201に準ず	N/mm <sup>2</sup>	9.0以上

備考 W/C = 50%、S/C = 2.0、ジェットセッター (C×0.25%)  
のモルタル配合で測定した値です。