

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建設事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 ノンクレーブ

試験項目	試験条件	単位	規格値
密度	JIS A 5201に準ず	g/cm^3	2.9以上
粉末度	JIS A 5201に準ず (比表面積試験)	cm^2/g	6000以上
圧縮強度 24時間	JIS A 5201に準ず	N/mm^2	60.0以上

備考 圧縮強さは、標準砂/セメント = 1、W/C = 0.35、ノンクレーブ = C×8%のモルタルで4cm×4cm×16cmの供試体を作製し、80℃で4時間の蒸気養生を行った24時間圧縮強さです。