

製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5214-4752



製品名 リフレドライショット

試験成績値

試験項目	試験条件	単位	規格値
曲げ強さ 28日	JIS R 5201に準ずる	N/mm ²	6.0以上
圧縮強さ 28日	JIS R 5201に準ずる	N/mm ²	30.0以上
付着強さ 28日	JIS A 6909 (1)に準ずる	N/mm ²	1.5以上

備考

規格値は、リフレドライショット:ライオンポンドA:水 = 25:1.39:2.18(重量比)で練り混ぜたモルタルの値です。

(1) モルタル基板は湿潤状態。付着試験供試体は湿度65%で28日養生。