

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 バラストパッカー

試験項目	試験条件	単位	規格値
流動性	JSCE-F541に準ず	秒	4.0±1.0
圧縮強度 2時間	JSCE-G505に準ず	N/mm ²	10.0以上
膨張収縮率 7日	JSCE-F522に準ず	—	7日で収縮せず

備考