

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 セメフォースミルク

試験項目	試験条件	単位	規格値
ブリーディング	JSCE-F533に準ず	%	0
圧縮強度	JSCE-G505に準ず	N/mm <sup>2</sup>	1日 25.0以上
			28日 50.0以上
曲げ強度	JIS R 5201に準ず	N/mm <sup>2</sup>	1日 3.5以上
			28日 7.0以上

備考