

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建設部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 フィルコンR (セメント品)

試験項目	試験条件	単位	規格値
流動性	JSCE-F541に準ず	秒	4.0±2.0
ブリーディング	JSCE-F522に準ず	%	2.0以下
圧縮強度 28日	JSCE-G505に準ず	N/mm ²	45.0以上

備考

コンシステンシー、ブリーディング、圧縮強度はW/C=36%の値です。