

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建設部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 低炭素フィルコンTF

試験項目	試験条件	単位	規格値
流動性	JSCE-F541に準ず	秒	8.0±2.0
ブリーディング	JSCE-F522に準ず	%	0
圧縮強度 28日	JSCE-G505に準ず	N/mm ²	45.0以上
凝結時間(始発-終結)	ASTM-C403Tに準ず	時間	1:00-10:00

備考