

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレパセットA

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
外観	目視	—	乳白色液体
比重	浮きばかり (20℃)	—	0.95±0.03
固形分	加熱法	%	7.0~15.0
pH	イオンメーター法	—	6~9

備考

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレベースパテ

試験項目	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 5400に準ず	—	1.73±0.15
フロー値	JASS 15 M-103に準ず	mm	98±15
異物混入		—	掻き混ぜたときに塊がないこと

備考

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレベースPN

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
溶液中での状態	JIS K 5400に準ず	—	かき混ぜた時、塊が無く一様になる
フロー値	JASS 15 M-103に準ず	mm	155±15
比重	JIS K 5400に準ず	—	1.20±0.10

備考

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレベースEN

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
不揮発分	JIS K 6828に準ず	%	55.5±1.0
粘度	JIS K 6833に準ず	mPa・s	500～3000
pH	JIS K 6833に準ず	—	8.0±1.5
外観	JIS K 6833に準ず	—	合格

備考

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレトップカラーSi

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
外観	目視	—	見本品と同等
不揮発分	JIS K 5400に準ず	%	47.0±3.0
粘度	JIS K 5400に準ず	KU/23℃	84±10

備考