

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレトリート

試験項目	試験条件	単位	規格値
固形分	JIS K 6828に準ず	%	17.0~19.0
pH	JIS K 6833に準ず	—	7.5~9.0
粘度	JIS K 6833に準ず	mPa・s	100以下

備考

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレベースパテ

試験項目	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 5400に準ず	—	1.73±0.15
フロー値	JASS 15 M-103に準ず	mm	98±15
異物混入		—	掻き混ぜたときに塊がないこと

備考

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレベース P Z

試験項目	試験条件	単位	規格値
フロー値	JASS 15 M-103に準ず	mm	135±15
比重	JIS K 5400に準ず	—	1.25±0.10

備考

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレベースEZ

試験項目	試験条件	単位	規格値
加熱残分	JIS K 6833に準ず	%	49.0±1.0
pH	JIS K 6833に準ず	—	7.5±1.5
粘度	JIS K 6833に準ず	mPa・s	1000以下

備考

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレトップカラーSi

試験項目	試験条件	単位	規格値
外観	目視	—	見本品と同等
不揮発分	JIS K 5400に準ず	%	47.0±3.0
粘度	JIS K 5400に準ず	KU/23°C	84±10

備考