

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレリアプロテクションプライマー

試験項目	試験条件	単位	規格値
外観	目視		淡黄色透明液体
粘度 (製造時管理値)	キャノンフェンスケ粘度計	mm ² /s	1.0~9.0
固形分	JIS K 6833-1	%	28.0±2.5
比重	JIS K 0061 浮ひょう法	—	0.96±0.05/25°C

備考

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建設事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレリアプロテクション

試験項目	試験条件	単位	規格値
外観	目視		乳白色ペースト状
比重	比重カップ法	—	1.03±0.10/23℃
不揮発分	JIS K 6833-1	%	86.0±4.0
粘度（製造時管理値）	B型粘度計No.5ローター、20rpm	Pa・s	60±30 Pa・s/25℃
指触乾燥時間	JIS A 1439 23℃50%RH	分	20～150

備考