

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建設部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレグラウト

試験項目	試験条件	単位	規格値
流動性	JSCE-F541に準ず	秒	8.0±2.0
ブリーディング	JSCE-F522に準ず	%	0
圧縮強度 28日	JSCE-G505に準ず	N/mm ²	30.0以上

備考