

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレモルセットSF (コンクリート)

| 試験項目 | 試験条件 | 単位 | 規格値 |
|------|---------------|-------------------|------------|
| 硬化時間 | JIS A 1147に準ず | 分 | 30分以上 |
| 圧縮強度 | JIS A 1108に準ず | N/mm ² | 2時間 10.0以上 |
| | | | 4時間 24.0以上 |

備考

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレモルセットSF

| 試験項目 | 試験条件 | 単位 | 規格値 | |
|------|---------------|-------------------|-------|--------|
| 硬化時間 | JIS R 5201に準ず | 分 | 30分以上 | |
| 圧縮強度 | JIS R 5201に準ず | N/mm ² | 2時間 | 10.0以上 |
| | | | 4時間 | 24.0以上 |

備考