

## 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建研事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名

リフレタフボンド $\alpha$

試験項目	試験条件	単位	規格値
圧縮降伏強さ	JIS K 7208	N/mm <sup>2</sup>	50.0以上
曲げ強さ	JIS K 7203	N/mm <sup>2</sup>	40.0以上
引張強さ	JIS K 7113	N/mm <sup>2</sup>	25.0以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850	N/mm <sup>2</sup>	13.0以上
付着強さ	建研式	N/mm <sup>2</sup>	1.5以上またはコンクリート破壊

### 備考

試験条件：20°C 7日間養生後20°Cにて測定

付着強さは、湿潤7日養生後20°Cにて測定