

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレタフボンド

試験項目	試験条件	単位	規格値
圧縮降伏強さ	JIS K 7208	N/mm ²	50.0以上
曲げ強さ	JIS K 7203	N/mm ²	40.0以上
引張強さ	JIS K 7113	N/mm ²	25.0以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850	N/mm ²	13.0以上
付着強さ	建研式	N/mm ²	1.5以上またはコンクリート破壊

備考

試験条件：20℃7日間養生後20℃にて測定

付着強さは、湿潤7日養生後20℃にて測定