

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 リフレ防錆コートZN

試験項目	試験条件	単位	規格値
外観	目視確認	%	45±1.0
密度	JIS Z 8807		
pH	JIS Z 8802	—	7～10.0
固形分※1	乾燥減量法	%	45±1.0
粘度※2	JIS Z 8803	mPa・s	400以下

備考 ZN防錆パウダー：ZNバインダー＝8：2の割合で混合した値です。

※1：試料をアルミ皿にて秤量後、赤外線水分計にて測定。

※2：ZN防錆パウダーとZNバインダーを3分間よく混合した後に粘度測定。