

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 ライオンシスイ 101

試験項目	試験条件	単位	規格値
可使時間	JIS R 5201 (凝結終結) に準ず	秒	30~90
ペースト温度 1分		℃	20.0以上

備考

可使時間は0℃の水を使用し、シスイ：水 = 10:3 のペーストの試験値です。

ペースト温度は0℃の水を使用し、シスイ：水 = 10:3.25 のペースト温度の試験値です。

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 ライオンシスイ 105

試験項目	試験条件	単位	規格値
可使時間	JIS R 5201 (凝結始発) に準ず	分一秒	1-00~5-00
曲げ強度	JIS R 5201に準ず	N/mm ²	1時間 0.5以上
1日 2.0以上			
7日 3.0以上			
圧縮強度	JIS R 5201に準ず	N/mm ²	1時間 3.0以上
1日 8.0以上			
7日 12.0以上			

備考

可使時間は JIS R 5201 に示されている凝結時間に準じて測定した始発時間です。
強度はW/C=65%、S/C=2のモルタルで試験した値です。

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 ライオンシスイ 1 1 5

試験項目	試験条件	単位	規格値
可使時間	JIS R 5201 (凝結始発) に準ず	分	10~40
曲げ強度	JIS R 5201に準ず	N/mm ²	2時間
1日			
7日			
圧縮強度	JIS R 5201に準ず	N/mm ²	2時間
1日			
7日			

備考

可使時間は JIS R 5201 に示されている凝結時間に準じて測定した始発時間です。
強度はW/C=65%、S/C=2のモルタルで試験した値です。