

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 安心補修スティック

試験項目	試験条件	単位	規格値
可使時間	JIS R 5201に準ず	分一秒	1-00~5-00
曲げ強度	JIS R 5201に準ず	N/mm <sup>2</sup>	0.5以上 2.0以上
圧縮強度	JIS R 5201に準ず	N/mm <sup>2</sup>	3.0以上 8.0以上

備考 本試験成績値は、安心補修スティックの主原料である特殊セメントの試験成績値です。  
可使時間は JIS R 5201 に示されている凝結時間に準じて測定した始発時間です。  
強さはW/C=65%、S/C=2のモルタルで試験した値です。