

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建設部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 スーパーサクスタイプS (区分 膨張材20型)

試験項目		JIS A 6202による規定値		
化学成分	酸化マグネシウム	%	5.0以下	
	強熱減量	%	3.0以下	
	全アルカリ	%	0.75以下	
	塩化物イオン	%	0.05以下	
物理的性質	粉末度	比表面積	cm ² /g	2,000以上
		1.2mmふるい残分※	%	0.5以下
	凝結	始発	min	60以上
		終結	h	10以下
	膨張性 (長さ変化率)	%	材齢7日	0.025以上
			材齢28日	-0.015以上
	圧縮強さ	N/mm ²	材齢3日	12.5以上
			材齢7日	22.5以上
			材齢28日	42.5以上

備考 ※1.2mmふるいは JIS Z 8801に規定する呼び寸法1.18mmの網ふるいである。